



YTELSESERKLÆRING NR. 301202501

- | | |
|---|---|
| 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen | Naturlig gradert tilslag til bruk i betong |
| 2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4 | Vare 301, Naturlig tilslag N 0/8 mm |
| 3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen | Tilslag for betong |
| 4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5 | John Myrvang AS, Nymobakken 34,
3516 Hønefoss / Heen grustak |
| 5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant) | Ikke relevant |
| 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V | System 2+. |
| 7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert Standard | NS-EN 12620:2002 + A1:2008 / NA:2016
Sertifiseringsorganet Kontrollrådet (1111) har utstedt sertifikat for produksjonskontrollen i samsvar med system 2+ basert på første-gangsrevisjon av produksjonsanlegget og produksjonskontrollen. |
| 8. Angitt ytelse | Se neste side |
| 9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av: | |

Synnøve Johnsen – Kvalitetsleder

(navn og stilling)

Hønefoss, 02.01.25

Sted og utstedelsesdato

Underskrift

Harmonisert teknisk spesifikasjon: **NS-EN 12620:2002 +A1:2008 / NA:2016**

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Tilslagsstørrelse	0/8
Gradering	G _{NG} 90
Korndensitet	2,69 Mg/m³
Motstand mot knusing	LA25
Vannabsorpsjon	0,5 %
Skjellinnhold i grovt tilslag	SC₁₀
Innhold av kalkstein	0%
Motstand mot frysing/tining	F₁
Finstoffinnhold	f₃
Kvalitet på finstoff	Ikke skadelig ihht. Tillegg D a)
Alkali – silika-reaktivitet	Sv 19,5
Klorider	0,000 % Cl ⁻
Syreløselig sulfat	AS _{0,2}
Totalt innhold av svovel	0,02 % S
Bestanddelers som påvirker størknings – og herdetiden for betong	Lysere enn standardfarge
Slam	3,1%
Farlige stoffer	Ikke påvist
Forenklet petrografisk beskrivelse (type tilslag)	Sand fra løsmasseforekomst sammensatt hovedsakelig av kubiske rundede og skarpkantede korn av gneis, granitt, dioritt, kvartsitt feltspatisk bergart, sandstein, leir-/siltstein og mafisk bergart. Ingen belegg på kornoverflater. ingen forvitrede korn og ingen meget svake korn. Ref. NBTL 2023